



Краснодарский завод

РТИ

350051, Россия, г. Краснодар, ул. Гаражная, 87

тел. (861) 225-00-33, (900) 289-00-00

факс (861) 224-58-44

info@kubrti.com

Пластины резиновые для футеровки

Пластины резиновые для футеровки барабанов ленточных конвейеров общего назначения, предназначены для повышения сцепления барабана с конвейерной лентой, снижения износа ленты и увеличения срока службы конвейерных лент.

Пластина футеровочная ОП (общепромышленное назначение) изготовлена из вулканизированной резины твердостью 60-70 ед. Шор А, предназначена для применения в открытых карьерах рудников и других отраслях промышленности при температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 60 °С, запыленности воздуха не более 200 мг/см³, влажности не более 98%, удельном давлении не более одного кгс/см² рабочей поверхности.

Рабочая сторона футеровочной пластины имеет рифление в виде ромбов, нерабочая сторона гладкая, имеет самовулканизирующий тонкий слой желтого цвета, покрытый защитной пленкой.

Пластина резиновая футеровочная крепится к металлической поверхности барабанов методом холодной вулканизации.

Пластина изготавливается шириной 1300мм, толщиной 8,0±1,0мм, длиной до 10000мм (10м).

Ориентировочный вес 1м.п. пластины 12±1,0 кг.

Пример условного обозначения при заказе: **Пластина футеровочная ОП 1300х8.**